

OK AUTROD 12.22

Alambre sólido cobreado, con medio tenor de Manganeseo, para ser usado mediante el proceso de soldadura de Arco Sumergido. OK Autrod es usado generalmente con fundentes neutros ó activos. En algunas aplicaciones puede trabajar también con fundentes aleados.

Clasificaciones:	AWS / ASME SFA 5.17: EM12K EN756: S2Si
-------------------------	---

Tipo de aleación:	Acero carbono
--------------------------	---------------

Composición química (%)		
C	Mn	Si
0.10	1.00	0.20

Información para pedidos	
OK AUTROD 12.22 2.50 MM	0734470
OK AUTROD 12.22 3.20 MM	0734467
OK AUTROD 12.22 4.00 MM	0734471