

OK 22.40

E6010. Electrodo celulósico de gran calidad radiográfica.

Especificaciones

Clasificaciones	AWS A5.1/ASME SFA5.1 : E6010
------------------------	------------------------------

Propiedades típicas de Tensión

Condición	Límite de flujo	Resistencia a la tracción	Alargamiento
Como queda soldado	407 N/mm ²	476 N/mm ²	30 %

Teste Charpy

Resultado soldado	Temperatura de prueba - Soldado
50 J	-29 °C

Depósito

Diámetro	Corriente	Longitud
4.0 mm	90-150 A	350 mm
2.4 mm	60-80 A	300 mm