

## OK 22.41

Especificaciones	
Clasificaciones	AWS A5.1/ASME SFA5.1 : E6011

Propiedades típicas de Tensión			
Condición	Límite de flujo	Resistencia a la tracción	Alargamiento
Como queda soldado	393 N/mm <sup>2</sup>	483 N/mm <sup>2</sup>	28 %

Teste Charpy	
Temperatura de prueba	Valor de impacto
-29 °C	45 J

Depósito		
Diámetro	Corriente	Longitud
3.2 mm	80-115 A	350 mm
4.0 mm	110-160 A	350 mm
2.4 mm	60-90 A	300 mm