

OK 46.04

El OK 46.04 se recomienda para soldar carrocerías de vehículos, perfiles, ductos, trabajos ornamentales y elementos en lámina delgada.

Especificaciones

Clasificaciones	AWS A5.1/ASME SFA5.1 : E6013
------------------------	------------------------------

Propiedades típicas de Tensión

Condición	Límite de flujo	Resistencia a la tracción	Alargamiento
Como queda soldado	435 N/mm ²	504 N/mm ²	27 %

Teste Charpy

Resultado soldado	Temperatura de prueba - Soldado
75 J	20 °C

Depósito

Diámetro	Corriente	Longitud
3.2 mm	90-130 A	350 mm
4.0 mm	120-160 A	350 mm