

OK 48.90

E7018. El OK 48.90 es un electrodo de bajo hidrógeno aplicable en todas las posiciones de soldadura.

Especificaciones

Clasificaciones	AWSA5.1 / ASME SFA-5.1 : E7018
Corriente de soldadura	AC / DC+
tipo de aleación	Acero Al Carbono

Propiedades típicas de Tensión

Condición	Límite de flujo	Resistencia a la tracción	Alargamiento
Como queda soldado	476 MPa	538 MPa	29 %

Teste Charpy

Condición	Temperatura de prueba	Valor de impacto
Como queda soldado	-30 °C	120 J