

## WESTARCO ALUMINIO ELÉCTRICO

un electrodo de uso general. Se utiliza para la unión y reparación de piezas de aluminio y aleaciones tales como 1100,1350,3030 y aleaciones aluminio - magnesio (hasta 2.5% Mg)

### Especificaciones

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Clasificaciones | AWS A5.3 : E4043 |
|-----------------|------------------|

### Propiedades típicas de Tensión

| Condición          | Resistencia a la tracción |
|--------------------|---------------------------|
| Como queda soldado | 9.8 kgf/mm <sup>2</sup>   |